

使用厂商

齐鲁石化股份有限公司-氯碱厂

使用场所

化盐器、澄清池、沉淀池等设备内衬。

介质：NaCl

温度：常温

使用材料

底涂 **SWANCOR 984-M**

中层 **SWANCOR 901-FLT**

面涂 **SWANCOR 901-PW**



制作方式

1. 碳钢表面经喷砂至 Sa2^{1/2}后，滚涂一道 **SWANCOR 984-M**。
2. 以 **SW 901** 补土配方补平表面。
3. 镗涂 2 道 **SWANCOR 901-FLT**,形成 2.0mm 鳞片防腐层。
4. 滚涂一道 **SWANCOR 901-PW** 面涂。

设计

中国成达工程公司

品质至上 · 诚信为纬 · 创新致胜 · 勤俭兴利

上纬(上海)精细化工有限公司

SWANCOR(SHANGHAI)FINE CHEMICAL IND. CO.,LTD.

上海市松江工业区松胜路 118 号

TEL: 021-57746183

E-mail: swancor@swancor.com.cn

Web site: <http://www.swancor.com>

P.C.: 201600

FAX: 021-37740106

136J041-00